



## SYSTÈMES DE FAÇADE | FINITION DÉCORATIVE

# Cm'Granitplast

Enduit décoratif mosaïque à liant acrylique

Finition décorative pour zones sollicitées

Pâte prête à l'emploi à base de liant acrylique et de grains décoratifs, pour un aspect granit. Destinée aux soubassements et aux surfaces verticales fortement sollicitées ; finition du système Class Mat Therm PSE.

**01 DÉCORATIF**

Aspect granit / mosaïque

**02 SOUBASSEMENTS**

Pour soubassements et zones verticales sollicitées

**03 PRÊT À L'EMPLOI**

Pâte à liant acrylique

**04 ETICS**

Finition du système Class Mat Therm PSE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Liant</b>                                  | Acrylique (DTA)                      |
| <b>État</b>                                   | Pâte prête à l'emploi                |
| <b>Granulométries (DTA)</b>                   | 1,2   1,5   1,8 mm                   |
| <b>Épaisseur d'application - grain 1,2 mm</b> | ≈ 1,6 mm                             |
| <b>Épaisseur d'application - grain 1,8 mm</b> | ≈ 2,3 mm                             |
| <b>Dilution</b>                               | Eau : 1 % maximum (250 ml par 25 kg) |

**CONSOMMATION**

1,2 mm : 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
1,8 mm : 4,5 kg/m<sup>2</sup>  
1,5 mm : sur demande

**CONDITIONNEMENT**

Conditionnement de 25 kg  
Conservation : 18 mois

**STOCKAGE**

+5 °C à +25 °C  
À l'abri de l'humidité et du soleil  
Ne pas laisser geler

## DOMAINE D'UTILISATION

- Finition décorative du système Class Mat Therm PSE (DTA n° 7/26-1828\_V1).
- Soubassements, garages, couloirs, cages d'escalier et surfaces verticales fortement sollicitées.
- Application sur support préparé et primairisé.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être solide, sec, propre, dépoussiéré et exempt de graisses et de salissures.
- Éliminer les parties friables ou non adhérentes et reprendre les irrégularités importantes.
- Les mortiers ciment et ciment-chaux doivent sécher au minimum 1 jour par millimètre d'épaisseur (à 20 °C et 65 % HR) ; les supports béton au minimum un mois.
- En présence d'algues ou de champignons, assainir le support avant l'application.
- Dans le système Class Mat Therm PSE, appliquer obligatoirement le primaire Fixat Pro Universal ( $\approx 0,2$  kg/m<sup>2</sup>) et respecter 24 heures de séchage avant la finition.

## APPLICATION

### Préparation du produit

Réhomogénéiser la pâte à l'aide d'un malaxeur électrique. Si nécessaire, diluer avec au maximum 1 % d'eau (250 ml maximum par 25 kg).

### Application du revêtement

Appliquer uniformément à la truelle en acier inoxydable : épaisseur d'environ 1,6 mm pour le grain fin (1,2 mm) et d'environ 2,3 mm pour le gros grain (1,8 mm). Lisser immédiatement à la truelle inox afin qu'il ne reste aucun vide entre les grains ; toujours lisser dans le même sens. Nettoyer régulièrement les outils à l'eau.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et du support : +10 °C à +25 °C. Humidité relative inférieure à 80 %.

Ne pas appliquer par vent, sous la pluie, par brouillard ni en plein soleil. Protéger le revêtement frais jusqu'à séchage complet.

## ENTRETIEN

Un entretien périodique contribue à préserver l'aspect de la surface : nettoyage doux à l'eau avec un produit non abrasif. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

### LIMITES ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou circulables, ni sur des surfaces non protégées par un débord de toiture.
- Des températures trop basses ou trop élevées pendant l'application et le séchage peuvent entraîner un voile, des micro-cavités ou des variations de teinte.
- Protéger les surfaces fraîchement appliquées de la pluie et du gel.

### SÉCURITÉ / ÉTIQUETAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Porter des gants, des vêtements de protection et une protection des yeux.

Ne pas jeter les résidus à l'égout ; éliminer selon la réglementation en vigueur.

## STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker dans un endroit sec et sombre, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Protéger de l'exposition directe au soleil. Ne pas laisser geler. Dans son emballage d'origine, bien fermé et non endommagé, la durée de conservation est de 18 mois.

## INFORMATIONS PRODUIT

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nom commercial</b>                  | Class' Mat Cm'Granitplast                               |
| <b>Désignation technique d'origine</b> | GRANITPLAST                                             |
| <b>Référence de la fiche source</b>    | DTA 7/26-1828_V1, § 2.4.2.5                             |
| <b>Conditionnement</b>                 | 25 kg                                                   |
| <b>Système</b>                         | Class Mat Therm PSE — DTA n° 7/26-1828_V1 · ETA-25/0619 |

### NOTE DOCUMENTAIRE

Fiche française mise en forme pour Class' Mat à partir de la fiche technique du fabricant et du DTA n° 7/26-1828\_V1. En cas de divergence, le DTA et l'ETA-25/0619 prévalent. Cette fiche ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni l'étude propre à chaque chantier.

CLASS' MAT · 1 Rue de Turi, L-3378 Livange (Roeser), Luxembourg · +352 661 286 923 · commande@classmat.lu